Режим пропитки в горяче-холодной ванне сосновых бревен и средний расход водных растворов, водорастворимых и маслянистых антисептиков на 1 м³ древесины в плотном объеме

Режим	Характеристика сортиментов			Абсолютная влажность древесины до 20%					Абсолютная влажность древесины 21—35%				
	средний диаметр бревен в верхнем отрезке в *см*	средняя удельная поверхность на 1 $м^3$ бревен в $м^2$	среднее содержание заболони по объему в %	Время выдерживания в *ч*		Среднее суммарное поглощение			Время выдерживания в ч		Среднее суммарное поглощение		
				в горячей ванне	в холодной ванне	водного раствора антисептика в *л*	водорастворимого антисептика в *кг*	маслянистого антисептика в *Л*	в горячей ванне	в холодной ванне	водного раствора антисептика в *Л*	водорастворимого антисептика в *кг*	маслянистого антисептика в *л*
I	10—15	40—22	95-65	1—2	1—2	80—150	2,9—5,3	70—140	1,5—2,5	1,5—2	70—120	2,5—2,2	60-110
II	16—30 и более	21,5—14 и менее	64—45 и менее	3	2	90—120	3,2—4,3	80—110	4	2,5	80—100	2,8—3,5	70—90

Таблица 37

Режим пропитки в горяче-холодной ванне чистообрезных сосновых пиленых материалов и средний расход водных растворов, водорастворимых и маслянистых антисептиков на 1 $м^3$ древесины в плотном объеме

Режим	Характеристика сортиментов			Абсолютная влажность древесины до 20%					Абсолютная влажность древесины 21—35%				
	толщина в *мм*	средняя удельная поверхность на 1 $м^3$ древесины в $м^2$	среднее содержание заболони по объему в %	Время выдерживания в ч		Среднее суммарное поглощение			Время выдерживания в ч		Среднее суммарное поглощение		
				в горячей ванне	в холодной ванне	водного раствора антисептика в *л*	водорастворимого антисептика в *кг*	маслянистого антисептика В *Л*	в горячей ванне	в холодной ванне	водного раствора антисептика в л	водорастворимого антисептика в *кг*	маслянистого антисептика в *л*
I	16—25	145—100	30—20	1—1,5	1—1,5	80—120	3—4,4	80—110	1,5-2	1,5—2	70—110	2,6—4,1	75—100
II	30—50	99—60	19—14	2,5	2	85	3,1	85	3	2	70	2,6	70
III и IV	60—100 и более	59—40 и менее	13—7 и менее	3—4	2—3	55 95	2 3,4	50 80	4—5 4—5	2—3 2—3	42 72	1,5 2,6	43 68